

## SCAGLIOLA S



Intonaco a base di gesso di elevata purezza e additivi specifici, per sottofondi e lisciatura di applicazione manuale.

**Applicazione:**

- Intonaco a gesso per interni
- Lisciatura su intonaco di fondo
- Per lisciate su intonaci cementizi attendere la completa stagionatura del sottofondo

**Uso in interni**

### DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
<b>Peso specifico in polvere</b>		650 kg/m <sup>3</sup> ± 10%
<b>Peso specifico in opera</b>		1100 kg/m <sup>3</sup> (Asciutto)
<b>Tipo</b>	EN 13279-1	B1/20/2
<b>Adesione sul supporto (2 mm su sottofondo in gesso)</b>	EN 13279-1	0,5 N/mm <sup>2</sup> ± 5% - C
<b>Ph</b>		7 (neutro)
<b>Granulometria</b>		< 0,2 mm
<b>Tempo di inizio presa</b>	EN 13279-1	40 min ± 15 min
<b>Tempo di utilizzo</b>		Circa 60 min
<b>Resa metrica teorica</b>		11 kg/m <sup>2</sup> per spessore 1 cm
<b>Fattore Resistenza al vapore</b>		μ = 7,4
<b>Acqua d'impasto</b>		circa 0,7 l/kg
<b>Reazione al fuoco</b>	EN 13501-1	Classe A1
<b>Imballo</b>		• Sacchi da 25 kg

Milano, 13/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco a gesso per interni SCAGLIOLA S a base di gesso emidrato di elevata purezza con aggiunta di additivi specifici, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto:

- Ad uso **intonaco**, dovrà essere applicato manualmente, tirato in piano con spatola americana, rasato con lo stesso prodotto.

L'intonaco dovrà avere uno spessore complessivo di circa \_\_\_ mm.

- Ad uso **lisciatura**, dovrà essere applicato manualmente, tirato in piano con spatola americana, rasato con lo stesso prodotto.

L'intonaco dovrà avere uno spessore di circa \_\_\_ mm.

Milano, 13/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

**Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.**

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900  
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



## APPLICAZIONE

TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE
<p><b>Laterizio e cls tradizionale (quando usata come intonaco)</b>  <b>Su qualsiasi intonaco di sottofondo (quando usata come lisciatura)</b></p>	<p>Stendere sulla superficie fino allo spessore desiderato</p> <p>Lamare dopo circa 20 minuti ed effettuare le operazioni di ricarica. Per la lisciatura speculare passare la superficie con spatola americana.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Applicare sulla muratura senza rinzaffi a base gesso o cemento</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Spessore minimo: 0,5 cm per SCAGLIOLA S</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Temperatura di applicazione: +5°C &lt; T &lt; +35°C</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Una volta applicato è lavorabile sul muro per 10 minuti circa</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Idonei tutti i collanti sintetici</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rivestimenti ceramici solo su SCAGLIOLA S per intonaco lamato senza applicazione di finitura e con sottofondo asciutto</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Eventuali ferri d'armatura vanno trattati preventivamente con antiruggine</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Evitare applicazioni a spessore su SCAGLIOLA S indurito</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua su SCAGLIOLA completamente asciutta (vedi istruzioni del fornitore)</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Su intonaci base gesso: accertarsi che il fondo sia stato raschiato</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Su intonaci a base cemento: attendere la completa stagionatura ad asciugatura del cemento (circa 20 giorni)</i></li> </ul>	

Milano, 13/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900

www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc