



FINSA

www.finsa.com

PRODUITS

MEDILAND LP[®]

DESCRIPTION

Mediland LP est un panneau MDF 100% Pin des Landes dont les propriétés physiques et mécaniques sont reconnues et bénéficient d'une certification du FCBA. Plus léger, la manutention et la mise en œuvre de Mediland LP sont plus faciles. Sa densité adaptée permet la transformation et l'usinage avec une usure moindre des outils. Le vissage, le clouage, l'agrafage et le cintrage sont plus aisés.

Mediland LP est un panneau MDF de couleur claire. Il se prête parfaitement à l'usinage et aux traitements de finition. Sa qualité constante permet une grande liberté de conception avec la certitude d'un excellent résultat.

Mediland LP est proposé dans un vaste choix d'épaisseurs et de formats.



CARACTÉRISTIQUES

Les produits de la gamme MEDILAND sont fabriqués par FINSA France (Morcenx), l'unique usine de MDF implantée au cœur même du massif des Landes de Gascogne. La forêt des Landes est le plus grand massif forestier de pins maritimes (Pinus pinaster) du sud de l'Europe. Certifié PEFC, il fournit des ressources forestières renouvelables. Les panneaux Mediland, reconnus pour leur qualité, sont de couleur claire qui permet toutes les possibilités de laques, teintes et vernis.

APPLICATIONS

Mediland LP permet des applications diverses telles que : portes de penderie, décorations murales, composants de meubles et de rayonnages, moulures... La remarquable régularité de Mediland LP permet d'utiliser avec succès les techniques modernes de finition et de transformation. Mediland LP convient aux utilisations intérieures en milieu sec définies par la norme EN622, partie 5.

FORMATS & ÉPAISSEURS STANDARDS (mm)

	10	12	16	18	19	22	25	28	30	35	38
3660 x 1850	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3660 x 2070	●	●	●	●	●	●	●		●		
3660 x 2200			●		●	●	●		●		
4150 x 1850		●	●		●	●	●		●	●	●
4150 x 2070			●		●	●	●				
4150 x 2200			●		●	●	●		●	●	●

Pour toute information complémentaire concernant ce produit, nous vous invitons à contacter notre service commercial.

MEDILAND LP[®]

DONNÉES TECHNIQUES-VALEURS MOYENNES								Rev: 13/08/2008			
TEST DE RÉFÉRENCE	PROPRIÉTÉS	UNITÉ	ÉPAISSEURS mm								
			10/12	>12/19	>19/30	>30/38					
EN 323	MASSE VOLUMIQUE (*)	Kg/m3	720	660/640	630/620	600					
EN 319	COHÉSION INTERNE	N/mm2	0,60	0,55	0,55	0,50					
EN 310	RÉSISTANCE À LA FLEXION	N/mm2	22	20	18	17					
EN 310	MODULE D'ÉLASTICITÉ EN FLEXION	N/mm2	2500	2200	2100	1900					
EN 317	GONFLEMENT (APRÈS IMMERSION DANS L'EAU 24H)	%	15	12	10	8					
EN 318	STABILITÉ DIMENSIONNELLE LONGUEUR/LARGEUR	%	0,4	0,4	0,3	0,3					
EN 318	STABILITÉ DIMENSIONNELLE (ÉPAISSEUR)	%	4	4	3	3					
EN 311	TRACTION SUPERFICIELLE	N/mm2	1,2	1,2	1,2	1,2					
EN 382-1; EN 321	ABSORPTION DE SURFACE (2 FACES)	mm	>150	>150	>150	>150					
EN 322	HUMIDITÉ SORTIE USINE	%	7+/-3	7+/-3	7+/-3	7+/-3					
ISO 3340	TAUX DE SILICE	% du poids	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05					

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES										
TEST DE RÉFÉRENCE	PROPRIÉTÉS	UNITÉ	ÉPAISSEURS mm							
			10/12	>12/19	>19/30	>30/38				
EN 324-1	ÉPAISSEUR	mm	+/-0,2	+/-0,2	+/-0,3	+/-0,3				
EN-324-1	LONGUEUR / LARGEUR	mm	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm.							
EN 324-2	ÉQUERRAGE	mm/m	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2				
EN-324-2	RECTITUDE DES BORDS	mm/m	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5				

Mediland LP est fabriqué conformément à la certification de qualité MQ 155 délivrée par le FCBA, Classe E1, EN 120. Toutes les caractéristiques des panneaux Mediland LP sont établies conformément à la norme EN 622 part 1 & part 5 (1997). Le panneau LP a obtenu en 2001 une certification FCBA- marque de qualité 183- qui atteste de la qualité des fabrications fondées sur un contrôle permanent de la part du FCBA. Cette marque de qualité englobe la certification 'faible taux de formol' (classe A)

Dans le cadre du développement des produits Mediland, les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

FRANCE
Finsa FRANCE TOURS
Saint Avertin (INDUSTRIE)
Tel.: +33 247 28 06 07
Fax: +33 247 27 86 72
france@finsa.es

HOLLAND
Finsa BV
Vlissingen
Ph.: +31 118 47 12 22
Fax: +31 118 47 24 00
holland@finsa.es

ITALIA
Finsa ITALIA
Monticello d'Alba
Tel.: +39 0173 64 607
Fax: +39 0173 64 698
italia@finsa.es

PORTUGAL
LUSO Finsa
Perafita (Matosinhos)
Tel.: +351 22 55 74 080 /1 /2
Fax: +351 22 55 74 089
luso@finsa.es

U.A.E.
Finsa TRADING MIDDLE
EAST FZE
Dubai
Ph.: +971 4 886 5110
Fax: +971 4 886 5112
finsame@finsa.es



Finsa FRANCE MORCENX
Morcenx (DISTRIBUTION)
Tel.: +3358825900
Fax: +33558079912
finsafrance@finsa.com

IRELAND
Finsa FOREST
Scariff
Ph.: +353 61 64 04 09
Fax: +353 61 92 11 29
commercial-ffp@finsa.es

POLSKA
Finsa POLSKA Sp. z o.o.
Gdynia
Tel.: +48 (0) 58 627 32 00
Fax: +48 (0) 58 627 32 09
polska@finsa.es

UNITED KINGDOM
Finsa U.K.
Merseyside
Ph.: +44 (0)151 6512400
Fax: +44 (0)151 6512405
uk@finsa.es

Finsa EXPORT
Santiago de Compostela
Tel.: +34 981 05 00 33
Fax: +34 981 05 07 06
export@finsa.es